

**GLOBAPRIM HYDRO****Gepigmenteerd voorstrijkmiddel voor muren**

- ✓ Grondlaag en hechtprimer
- ✓ Watergedragen, gepigmenteerde grondlaag
- ✓ Licht gestructureerd

**PRODUCTOMSCHRIJVING**

**Globaprim Hydro** is een witte, licht gepigmenteerde, isolerende hecht- en drenklaag op basis van een watergedragen acrylaathars bindmiddel voor buiten.

**GEBRUIK/TOEPASSING**

**Globaprim Hydro** wordt toegepast als voorstrijkmiddel voor steenachtige poreuze ondergronden voor buiten zoals metselwerk, baksteen, hydraulische mortel, beton en oude verflagen, welke met een watergedragen muurverf worden afgeschilderd.

**TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN**

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden | wit                     |
| Dichtheid                                   | 1,44 kg/dm <sup>3</sup> |
| Volumepercentage vaste stof                 | 40%                     |
| Glans                                       | mat                     |
| Leverbaar in de kleur                       | wit                     |

**VERWERKING VAN HET PRODUCT****Verwerkingscondities**

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

**Kwast en roller**

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Type verdunning             | onverdund gebruiken                  |
| Volumepercentage verdunning | n.v.t.                               |
| Reinigingsmiddel            | direct na gebruik met handwarm water |

### **Droogtijden bij aanbevolen laagdikte, 20°C en 65% R.V.**

Stofdroog ca. 3 uur

Overschilderbaar ca. 6 uur

*\*De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de laagdikte, verwerkingsomstandigheden en de toegepaste kleur*

### **Theoretisch rendement**

6-7 m<sup>2</sup>/liter, afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond.

Het praktische rendement is te bepalen door het aanbrengen van een proefvlak voor aanvang van de werkzaamheden.

### **Opmerking:**

Het wordt sterk afgeraden **Globaprim Hydro** toe te passen als grondlaag onder **Globaxane Mat**.

## **SYSTEEMINFORMATIE**

### **Nieuw werk**

**Globaprim Hydro** wordt toegepast op elk deugdelijk, schoon, droog, stof- en vetvrij oppervlak.

De voorbehandeling aanpassen aan de aard van de ondergrond om een goede hechting te verkrijgen.

Beschadigde voegen: herstellen met cement en de barsten vullen.

Ondergronden met schimmel- of groenaangroei vooraf behandelen met **Polyfilla PRO S630** volgens de werkbeschrijving op het technisch documentatieblad.

Licht poreus, nieuw metselwerk of beton: de zuiging verminderen door een laag **Globaprim Hydro** aan te brengen.

Ondeugdelijk of poederend nieuw metselwerk of beton: losse deeltjes verwijderen door borstelen.

Fixeren met **Globaprim Hydro**.

Vervolgens afwerken met een Globa buitenmuurverfsysteem.

### **Onderhoud bestaand werk**

Ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Loszittende lagen verwijderen door middel van schuren, schrappen, borstelen of afbijten.

Loszittende delen verwijderen.

Ondergronden met schimmel- of groenaangroei vooraf behandelen met **Polyfilla PRO S630** volgens de werkbeschrijving op het technisch documentatieblad.

Kaalgekomen plaatsen eventueel voorstrijken met **Globaprim Hydro**.

Vervolgens afwerken met een Globa buitenmuurverfsysteem.

## **RELEVANTE INFORMATIE**

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <a href="#">Trimetal Infoblad 004</a> | Uitleg op de gegevens uit het tds     |
| <a href="#">Trimetal Infoblad 005</a> | Toepassing van voorstrijkmiddelen     |
| <a href="#">Trimetal Infoblad 009</a> | Algemene bepalingen voor schilderwerk |

## VEILIGHEID / HYGIËNE

|                                             |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden | wit                                                                                                                               |
| Vlampunt volgens ISO 1516                   | > 40°C                                                                                                                            |
| VOS-EU-grenswaarde                          | cat. A/g < 30 g/l                                                                                                                 |
| Wettelijke voorschriften                    | De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.           |
| Milieu                                      | Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfstresten afvoeren volgens lokale richtlijnen. |

## ARTIKELGEGEVENS

|              |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Houdbaarheid | In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren. |
| Verpakking   | 5 liter en 10 liter                                                  |

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.



AkzoNobel Decorative Coatings bv  
**Trimetal Bouwverven**  
Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, Nederland  
Afdeling Technical Support, tel. 071-7119940  
Internet: [www.trimetal.nl](http://www.trimetal.nl)

**071 711 99 40**  
**[trimetal.nl](http://trimetal.nl)**